

LINEA CLASSIC

BRIMAR BRILLANTE

Smalto alchidico anticorrosivo
CODICE 7D-052-20..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Smalto alchidico per esterno ed interno di facile applicazione; ottimo punto di bianco, ottima adesione, dilatazione, copertura e brillantezza.

L'azione anticorrosiva aumenta la durata del ciclo di pittura.

Aspetto della pellicola essiccata: brillante

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

3-4 h	24 h	11 m²/l			
SECCO AL TATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DILUENTE 7	PRONTO ALL'USO MAX .5 %	PRONTO ALL'USO MAX .5 %

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche sciolte in solvente, biossido di titanio, pigmenti resistenti alla luce ed additivi speciali.
PESO SPECIFICO	1,12 ± 0.03 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 21°C)
SOLIDI IN VOLUME	55 ± 1 %
V.O.C.	≤ 500 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza DIN 4 a 21°C) 170 ± 10 s
TINTE	Bianco - Tinte di cartella

CICLI DI APPLICAZIONE

Pulire con cura la superficie da unto, sporco, residui di laminazione, pitture non aderenti e ruggine. Carteggiare e stuccare se necessario.

Applicare una mano di fondo adeguata alla superficie da verniciare:

antiruggine per ferro (es. Sideros), pittura opaca di fondo per legno (es. Protexite).

Applicare due mani di Brimar brillante.

AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole
- Applicare in ambienti ben areati
- La resa è in funzione del supporto e dello spessore applicato
- Nel caso la mano di fondo (antiruggine etc.) sia stata applicata da più di 72 ore, è raccomandato abrasivare leggermente , prima dell'applicazione della finitura

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo , se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.