

## LINEA CLASSIC

# BRIMAR SATINATO

Smalto satinato anticorrosivo  
CODICE 7D-052-10..

### DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Smalto alchidico satinato per esterno ed interno di facile applicazione; possiede ottimo punto di bianco, buona copertura e dilatazione.

L'azione anticorrosiva aumenta la durata del ciclo di pitturazione.

Aspetto della pellicola essiccata: satinato

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<b>3-4 h</b>	<b>24 h</b>	<b>11 m<sup>2</sup>/l</b>			
SECCO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DILUENTE 7	PRONTO ALL'USO MAX .5 %	PRONTO ALL'USO MAX .5 %

### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

<b>COMPOSIZIONE</b>	a base di resine alchidiche sciolte in solvente, biossido di titanio ed agenti opacizzanti
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,31 ± 0.03 kg/l
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	> 21°C)
<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	54 ± 1 %
<b>V.O.C.</b>	≤ 500 g/l
<b>VISCOSITÀ MEDIA</b>	(tazza DIN 4 a 21°C) 190 ± 20 s
<b>TINTE</b>	Bianco - nero

## CICLI DI APPLICAZIONE

Pulire con cura la superficie da unto, sporco, residui di laminazione, pitture non aderenti e ruggine. Carteggiare e stuccare se necessario.

Applicare una mano di fondo adeguata alla superficie da verniciare:

antiruggine per ferro ( es. Sideros), pittura opaca di fondo per legno (es. Protexite).

Applicare due mani di Brimar satinato.

## AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole
- Applicare in ambienti ben areati
- La resa è in funzione del supporto e dello spessore applicato
- Nel caso la mano di fondo (antiruggine etc.) sia stata applicata da più di 72 ore, è raccomandato abrasivare leggermente , prima dell'applicazione della finitura

Revisione N° 0 di luglio 2016



**BOERO BARTOLOMEO S.p.A.** si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo , se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.