

LINEA SOLUTIONS DECKPAINT

Finitura per pavimenti in cemento, coperte e bagnasciuga
CODICE 7D-053-60..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Smalto alchidico-fenolico dotato di buona resistenza all'abrasione. E' indicato per la finitura di aree soggette al calpestio quali coperte e bagnasciuga. Particolarmente indicato per superfici metalliche primerizzate ed utilizzabile anche per pavimenti di calcestruzzo previa opportuna preparazione. Aspetto della pellicola essiccata: brillante

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

3h	24h	9-10 m²/l				
SECCO AL TATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO				DILUENTE 7

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche modificate fenolate, pigmenti ed extender selezionati
PESO SPECIFICO	1,10 ± 0.05 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 21° C
SOLIDI IN VOLUME	53 ± 3 %
V.O.C.	<500 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza DIN 4 a 21°C) 160 ± 10 s
TINTE	50 rosso – 63 verde – 17 grigio cemento

CICLI DI APPLICAZIONE

Ferro (nuovo)

Preparazione della superficie: Sabbiare accuratamente a SA 2½. In condizioni meno impegnative, spazzolare mediante spazzola meccanica al grado ST 2.

Applicare due o tre mani di Sinteminio, Sintegrigio da 80 µm cadauna e finire con due mani di Deckpaint.

Ferro (ripristino)

Preparazione della superficie: Rimuovere ogni traccia di incrostazioni, di sporco e di unto. Irruvidire accuratamente la superficie.

Applicare una mano di Sinteminio, Sintegrigio da 50 µm e finire con due mani di Deckpaint.

Cemento

Preparazione della superficie: Rimuovere ogni traccia di incrostazioni, di sporco e di unto, accertarsi che non sia presente umidità di risalita e che il pavimento sia perfettamente asciutto e depolverato. Applicare direttamente almeno due mani di Deckpaint, diluendo la prima intorno al 20-25% con Diluente 7.

AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole
- Applicare in ambienti ben areati
- Non applicare quando la temperatura del supporto non sia superiore di almeno 3°C al punto di rugiada.
- La resa è in funzione del supporto e dello spessore applicato
- Nel caso la mano di fondo (antiruggine etc.) sia stata applicata da più di 72 ore, è raccomandato abrasivare leggermente, prima dell'applicazione della finitura