

PRODOTTO PER L'INDUSTRIA

ESPRESSO ANTIRUGGINE

Antiruggine sintetica a rapida essiccazione
CODICE 7D-011-00..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Antiruggine sintetica a rapida essiccazione a base di pigmenti anticorrosivi e resina alchidica modificata che conferiscono al prodotto un ottimo ancoraggio al supporto ed un'eccellente resistenza alla sovraverniciatura. Antiruggine di tipo universale potendo essere impiegata sia per i cicli tradizionali alchidici che nitro.

Trova i suoi maggiori campi di impiego quale mano anticorrosiva per macchine agricole, movimento terra e veicoli industriali; in questi casi il prodotto è impiegato unitamente a L'Espresso, smalto a rapida essiccazione.

Aspetto della pellicola essiccata: opaco.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

 20 m	 2 h min.	 9 m²/l	 DILUENTE 7 o NITRO	 DIL. 5 % v/v	 DIL. 5 % v/v	 DIL. 20% v/v
---	--	--	--	---	---	---

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche a rapida essiccazione, pigmenti anticorrosivi e cariche selezionate
PESO SPECIFICO	1,45 ± 0.03 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 21°C)
SOLIDI IN VOLUME	47 ± 3 %
V.O.C.	≤ 500 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza DIN 4 a 21°C) 170 ± 10 s
TINTE	minio - grigio

CICLI DI APPLICAZIONE

Superfici mai verniciate

Asportare mediante spazzola metallica o tela smeriglio le scaglie di laminazione non perfettamente aderenti (calamina) ed ogni traccia di ruggine. Ripulire perfettamente la superficie, controllare che sia asciutta ed applicare due mani di ESPRESSO ANTIRUGGINE.
Ricoprire quindi con il prodotto di finitura scelto.

Superfici già verniciate

Asportare ogni traccia di ruggine e di pittura non perfettamente aderente. Carteggiare tutta la superficie, pulirla con cura ed applicare sulle parti corrose una o due mani di ESPRESSO ANTIRUGGINE .
Ricoprire quindi con il prodotto di finitura scelto.

AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Applicare in ambienti ben ventilati
- La resa è in funzione del supporto
- Si consiglia di completare il ciclo entro 48 ore dall'applicazione di ESPRESSO ANTIRUGGINE; trascorso tale tempo, è necessario abrasivare leggermente il supporto prima di procedere all'applicazione dello smalto di finitura

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.