

LINEA PROFESSIONAL

FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE

Primer consolidante per esterni ed interni alcali-resistente
CODICE 7D-013-00..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Primer consolidante alcali-resistente ad elevata penetrazione per esterni ed interni; particolarmente indicato per tutti i supporti murali quali gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci civili base calce e/o cemento, anche trattati con pitture a base di leganti organici (Quarzi), silicati, silossani e calci; riduce ed uniforma gli assorbimenti del supporto, garantendo un perfetto ancoraggio ed uniformità di tinta, delle mani successive dei prodotti di finitura. Aspetto della pellicola essiccata: trasparente (non forma pellicola)

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

30 m	4-12 h	30-60 m²/l		
SECCO AL TATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	da 400 % a 600 %	

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di polimeri acrilici in emulsione ed additivi selezionati
PESO SPECIFICO	1,03 ± 0.020 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	25 ± 0,5 %
V.O.C.	< 30 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G4 V50 a 21°C) 900 ± 100 cp

CICLI DI APPLICAZIONE

Applicare su supporto asciutto, compatto eliminando ogni traccia di polvere.

- **Muri nuovi**
Applicare una mano a pennello di Fissativo Acrilico Microemulsione.
- **Muri degradati e con vecchie pitture sfarinanti (esterno)**
asportare completamente le zone in fase di distacco; spazzolare accuratamente con spazzola metallica e lavare con acqua potabile a bassa pressione; lasciare asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciare stagionare minimo 10-15 giorni. Applicare una mano a pennello di Fissativo Acrilico Microemulsione .
- **Muri con vecchie pitture in buono stato (esterno)**
lavare con acqua potabile a bassa pressione; lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una mano a pennello di Fissativo Acrilico Microemulsione
- **Muri già pitturati (interno)**
Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare eventualmente e se necessario applicare una mano a pennello di Fissativo Acrilico Microemulsione

AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane.
- Regolare la diluizione in funzione dell'assorbimento del supporto, in modo che la superficie sia impregnata, evitando la formazione di una pellicola superficiale
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.