

LINEA CLASSIC

## FLY

Pittura murale per interni  
CODICE 7D-209-30..

### DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Idropittura traspirante di facile applicazione e buona copertura, particolarmente indicata per pareti e soffitti in genere ove sia necessario avere adesione e traspirabilità.

Aspetto della pellicola essiccata: opaco

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<b>1 h</b>	<b>8 h</b>	<b>7-9 m<sup>2</sup>/l</b>			
SECCO AL TATTO	PER RICOPERTURA	SU LINA MANO	DIL. MAX.40 % v/v	DIL. MAX.30 % v/v	

### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

<b>COMPOSIZIONE</b>	a base di copolimeri vinilici in dispersione acquosa, biossido di titanio, cariche ed extenders
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,73 ± 0.03 kg/l
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	Ininfiammabile
<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	47 ± 2 %
<b>V.O.C.</b>	< 30 g/l
<b>VISCOSITÀ MEDIA</b>	(brookfield G6 V10 a 21°C) 48000 ± 3000 cp
<b>TINTE</b>	Bianco

## CICLI DI APPLICAZIONE

- **Muri nuovi**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Applicare una mano di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di FLY.

- **Muri già pitturati**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare se richiesto, ed applicare se necessario, una mano a pennello di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di FLY.

## AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di luglio 2016



**BOERO BARTOLOMEO S.p.A.** si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.