

PRODOTTO PER L'INDUSTRIA

L'ESPRESSO

Smalto sintetico a rapida essiccazione
CODICE 7D-014-70..





DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Smalto sintetico a rapida essiccazione, con eccellente resistenza, aderenza e ritenzione della brillantezza e della tinta, sia in ambiente agricolo che industriale. Il suo impiego è soprattutto indicato per macchinari sottoposti a particolari sollecitazioni e anche per normali applicazioni su supporti metallici ove sia necessaria una rapida posa in opera del manufatto.

Aspetto della pellicola essiccata: brillante

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

45 min	entro 3h ¹	36-48 h	10 m ² /l				
SECCO ALTATTO	RICOPERTURA SPRUIZZO PENNELLO	RICOPERTURA SPRUIZZO PENNELLO	SU UNA MANO	DILUENTE 7	PRONTO ALL'USO	DIL. 5-10 % v/v	DIL. 10 % v/v

¹Gli smalti a rapida essiccazione, devono essere ricoperti a breve entro 3 ore, oppure dopo le 36-48 ore a seconda degli spessori fatti in prima mano.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche a rapida essiccazione , pigmenti resistenti alla luce e speciali additivi
PESO SPECIFICO	1,15 ± 0.05 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 21°C)
SOLIDI IN VOLUME	45 ± 3 %
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza DIN 4 a 21°C) 130 ± 15 s
TINTE	Bianco – Tinte di cartella

CICLI DI APPLICAZIONE

Pulire con cura la superficie da unto, sporco, residui di laminazione, pitture non aderenti e ruggine.

Applicare una - due mani di L'Espresso Antiruggine.

Dopo minimo 2 ore applicare due mani di L'ESPRESSO.

AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole
- Applicare in ambienti ben areati
- La resa è in funzione del supporto

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.