



LINEA I DECORATIVI  
**LUCE FONDO**  
Idropittura specifica di fondo  
CODICE 7D-018-60..

## DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Idropittura , specifica per la finitura decorativa ad effetto interattivo LUCE FINITURA.  
Grazie alla particolare formulazione ottimizza e facilita l'applicazione del decorativo LUCE.

Aspetto finale della pellicola essiccata: opaco .

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<b>2h</b>	<b>24 h</b>	<b>10 m<sup>2</sup>/l</b>		
SECCO AL TATTO	PER RICOPERTURA	UNA MANO	DIL. MAX. 5% v/v	

## DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

<b>COMPOSIZIONE</b>	A base di copolimeri acrilici modificati, pigmenti, cariche ed additivi selezionati
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,36 ± 0.02 kg/l
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	Ininfiammabile
<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	34 ± 1%
<b>V.O.C.</b>	< 200 g/l
<b>VISCOSITÀ MEDIA</b>	(Brookfield G6 V10 a 21° C) 15000 ± 2000 cps
<b>TINTE</b>	Cartella colori -Tingo

## CICLI DI APPLICAZIONE

**Muri Nuovi:** applicare a pennello una mano di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE o SUPERNOVITA' .

Applicare 2 mani con rullo di lana a pelo corto di LUCE FONDO.

### **Muri già pitturati:**

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare eventualmente e se necessario applicare una mano a pennello di isolante SUPERNOVITA' o FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE.

Applicare 2 mani con rullo di lana a pelo corto di LUCE FONDO.

## AVVERTENZE

- Agitare prima dell'uso
- Teme il gelo
- Non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 30° C
- Non accelerare l'essiccazione con ventilazione forzata o fonti di calore
- La resa è in funzione dell'assorbimento e dell'effetto desiderato

Revisione N° 0 di luglio 2016



**BOERO BARTOLOMEO S.p.A.** si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.