

LINEA CLASSIC

NELSON SATINATO

Smalto satinato per esterni interni anticorrosivo
CODICE 7D-104-...

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Smalto satinato di natura uretanica, con caratteristiche di elevata resistenza agli agenti atmosferici ed all'ingiallimento. La composizione uretanica, unitamente all'azione anticorrosiva conferiscono al prodotto delle caratteristiche superiori.

Dotato di un grande potere coprente, ha un elevato corpo ed un'ottima pennellabilità.

Aspetto della pellicola essiccata: satinato

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

3-4 h	24 h	11 m²/l			
SECCO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DILUENTE 7	PRONTO ALL'USO MAX. 5 %	PRONTO ALL'USO MAX. 5 %

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine alchidico-uretaniche, pigmenti altamente resistenti alla luce e speciali additivi opacanti
PESO SPECIFICO	1,24 ± 0.03 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 21°C)
SOLIDI IN VOLUME	49 ± 1 %
V.O.C.	≤ 500 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza DIN 4 a 21°C) 190 ± 10 s
TINTE	Bianco - Tinte di cartella - Tingo

CICLI DI APPLICAZIONE

Pulire con cura la superficie da unto, sporco, residui di laminazione, pitture non aderenti e ruggine. Carteggiare e stuccare se necessario.

Applicare una mano di fondo adeguata alla superficie da verniciare:

antiruggine per ferro (es. Sideros), pittura opaca di fondo per legno (es. Protexite).

Applicare due mani di Nelson satinato.

AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole
- Applicare in ambienti ben areati
- La resa è in funzione del supporto e dello spessore applicato
- Nel caso la mano di fondo (antiruggine etc.) sia stata applicata da più di 72 ore, è raccomandato abrasivare leggermente , prima dell'applicazione della finitura

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo , se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.