

LINEA PROFESSIONAL

PERFORMA PLUS RIEMPITIVO

Intermedio riempitivo fibrato a base di resina acrilossilossanica
CODICE 7D-041-2...

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Intermedio riempitivo fibrato a base di resina acrilossilossanica. Possiede buona permeabilità al vapore, basso assorbimento d'acqua, grande potere riempitivo ed una elasticità pellicolare ottimale. In presenza di vecchi intonaci, in caso di rappezzi e microcavillature statiche, maschera ed uniforma gli assorbimenti del supporto migliorando l'aspetto finale del ciclo.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

3-4 h	24 h	1,6-20 m²/Kg			
SECCO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	T.Q. MAX 5%	T.Q. MAX 5%	

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di copolimeri acrilossilossanici in dispersione acquosa , pigmenti, extender e sabbie calibrate di quarzo.
PESO SPECIFICO	1,60 ± 0.05 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	50 ± 2 %
V.O.C.	< 30 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G6 V10 a 21°C) 30000 ±5000 cp
DIFFUSIONE AL VAPORE	Sd = 0,11 m
ASSORBIMENTO D'ACQUA	W = 0,08 kg/m ² h ^{0.5}
TINTE	Bianco – Tinte di cartella

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Muri nuovi**

Applicare una mano a pennello di Performa Plus Fondo. Dopo minimo 24 ore, applicare una mano di Performa Plus Riempitivo. Attendere minimo 24 ore ed applicare una mano di Performa Plus Finitura o Riforma lamato 1.2-1.5.

- **Muri degradati e con vecchie pitture sfarinanti**

asportare completamente le zone in fase di distacco; spazzolare accuratamente con spazzola metallica e lavare con acqua potabile a bassa pressione; lasciare asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciare stagionare minimo 10 -15 giorni. Applicare una mano a pennello di Performa Plus Fondo. Dopo minimo 24 ore applicare una o due mani di Performa Plus Riempitivo (per uniformare eventuali imperfezioni del supporto). Attendere minimo 24 ore ed applicare una mano di Performa Plus Finitura o Riforma lamato 1.2-1.5.

N.B.: In caso di muri particolarmente degradati, prima del Performa Plus Fondo, consolidare applicando una mano a pennello di Isoflex o Fissativo Acrilico Microemulsione (a seconda del degrado) .

- **Muri con vecchie pitture in buono stato:** lavare con acqua potabile a bassa pressione; lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una o due mani di Performa Plus Riempitivo .

Importante: in caso di vecchie pitture a base di legante organico (quarzi), asportarne il più possibile in modo da aumentare la traspirabilità finale del ciclo silossanico.

AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane.
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Non applicare su supporti umidi
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.