

LINEA CLASSIC

PROTEXITE

Pittura opaca di fondo su legno
CODICE 7D-011-2001

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Fondo alchidico di elevata copertura e potere riempitivo. Buona aderenza e carteggiabilità. Viene impiegato normalmente come mano di preparazione su legno all'interno per smalti sintetici ed anche all'esterno quando non vi siano condizioni climatiche estreme. Può anche non essere ricoperto (all'interno), se si gradisce un aspetto opaco delle superfici. Aspetto della pellicola essiccata: opaco.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

2h	24h	10 m²/l		
SECCO AL TATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DILUENTE 7	DILUIRE 5%

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche, biossido di titanio ed extenders
PESO SPECIFICO	1,66 ± 0.05 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 21°C)
SOLIDI IN VOLUME	55 ± 2 %
V.O.C.	≤ 350 g/l
VISCOSITÀ' MEDIA	(brookfield G3 V10 a 21°C) 7000 ± 1000 cp
TINTE	Bianco opaco

CICLI DI APPLICAZIONE

Legno nuovo

Applicare una prima mano di prodotto diluito; stuccare le eventuali imperfezioni.

Dopo circa 24 h carteggiare ed applicare una seconda mano di PROTEXITE.

Ricoprire quindi con il prodotto di finitura scelto.

AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Applicare in ambienti ben areati
- Non applicare su legno bagnato
- La resa è in funzione dell'assorbimento del legno

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.