

LINEA CLASSIC SIDEROS

Antiruggine ad elevato potere anticorrosivo
CODICE 7D-050-00..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Antiruggine ai fosfati di alta qualità con specifiche caratteristiche di passivazione dei metalli ferrosi. Idonea per una vera protezione dei manufatti in ferro, tubazioni e lavori di manutenzione di impianti civili ed industriali. Caratterizzato da eccellente distensione, può trovare impiego anche come imprimitura su legno per esterni, grazie all'ottimo potere coprente e di adesione al supporto. Aspetto della pellicola essiccata: satinato.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

| | | | | | |
|------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|---|
| 3h | 24h | 10 m²/l |  |  |  |
| SECCO ALTATTO | PER RICOPERTURA | SU UNA MANO | DILUENTE 7 | DIL. 5-10 % v/v | DIL. 5-10 % v/v |

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------------------|--|
| COMPOSIZIONE | a base di resine alchidiche modificate, pigmenti anticorrosivi ed extender selezionati |
| PESO SPECIFICO | 1,45 ± 0.05 kg/l |
| PUNTO DI INFIAMMABILITÀ | > 21°C) |
| SOLIDI IN VOLUME | 55 ± 2 % |
| V.O.C. | ≤ 500 g/l |
| VISCOSITÀ MEDIA | (brookfield G4 V10 a 21°C) 10000 ± 1000 cp |
| TINTE | Bianco - grigio |
| | |
| | |
| | |
| | |

CICLI DI APPLICAZIONE

Superfici mai verniciate

Asportare mediante spazzola metallica o tela smeriglio le scaglie di laminazione non perfettamente aderenti (calamina) ed ogni traccia di ruggine. Ripulire perfettamente la superficie, controllare che sia asciutta ed applicare due mani di SIDEROS.

Ricoprire quindi con il prodotto di finitura scelto

Superfici già verniciate

Asportare ogni traccia di ruggine e di pittura non perfettamente aderente. Carteggiare tutta la superficie, pulirla con cura ed applicare sulle parti corrose una o due mani di SIDEROS.

Ricoprire quindi con il prodotto di finitura scelto

AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Applicare in ambienti ben areati
- La resa è in funzione del supporto
- Si consiglia di completare il ciclo entro 48/72 ore (a seconda della temperatura) dall'applicazione di SIDEROS. Trascorso tale tempo, è necessario abrasivare leggermente il supporto prima di procedere all'applicazione dello smalto di finitura

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.