

# SINTEGRIGIO

Antiruggine ad alta copertura CODICE 7D-011-1021

# **DESCRIZIONE ED IMPIEGO**

Antiruggine alchidico a base di pigmenti anticorrosivi impiegato come mano di fondo per lavori di carpenteria metallica leggera sia all'interno che all'esterno.

Aspetto della pellicola essiccata: opaco.

### **CARATTERISTICHE APPLICATIVE**



SECCO ALTATTO



PER RICOPERTURA











**DATI TECNICI E CARATTERISTICHE** 

COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche, pigmenti anticorrosivi e cariche selezionate
PESO SPECIFICO	$1,45 \pm 0.05 \text{ kg/l}$
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 21°C)
SOLIDI IN VOLUME	57 ± 3 %
V.O.C.	≤ 500 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza DIN 4 a 21°C) 120 ± 10 s
TINTE	grigio



# **CICLI DI APPLICAZIONE**

### Superfici mai verniciate

Asportare mediante spazzola metallica o tela smeriglio le scaglie di laminazione non perfettamente aderenti (calamina) ed ogni traccia di ruggine. Ripulire perfettamente la superficie, controllare che sia asciutta ed applicare due mani di SINTEGRIGIO.

Ricoprire quindi con il prodotto di finitura scelto.

# Superfici già verniciate

Asportare ogni traccia di ruggine e di pittura non perfettamente aderente. Carteggiare tutta la superficie, pulirla con cura ed applicare sulle parti corrose una o due mani di SINTEGRIGIO. Ricoprire quindi con il prodotto di finitura scelto.

### **AVVERTENZE**

- Agitare bene prima dell'uso
- · Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- · Applicare in ambienti ben areati
- La resa è in funzione del supporto
- Si consiglia di completare il ciclo entro 48/72 ore ( a seconda della temperatura) dall'applicazione di SINTEGRIGIO. Trascorso tale tempo, è necessario abrasivare leggermente il supporto prima di procedere all'applicazione dello smalto di finitura



Revisione N° 0 di luglio 2016

BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.