

LINEA CLASSIC

VOGUE VINILICA

Idropittura superlavabile opaca
CODICE 7D-000-40...

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Idropittura superlavabile per interni ed esterni a base di resina vinilica, indicata per la protezione e decorazione di tutte le superfici murali nuove o precedentemente pitturate. Di facile applicazione, possiede ottima copertura sia da asciutto che da bagnato, ottimo potere mascherante della superficie, grazie alla sua opacità calibrata, ottima dilatazione e tempo aperto.

Aspetto della pellicola essiccata: opaca

Il prodotto acquista le sue proprietà di lavabilità con spugna umida dopo minimo 15 giorni dall'applicazione dell'ultima mano.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

1 h	8 h	14-15 m²/l			
SECOO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DIL.* MAX.40 % v/v	DIL.* MAX.30 % v/v	

***Le diluizioni sulle basi colore vivo e diverse dalla B1 (es. B3,Bn), devono essere inferiori : max.10-15% v/v. Per applicazioni a pennello in cui viene richiesta la massima distensione (effetto laccatura) è possibile diluire fino al 60%.**

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di copolimero vinil-versatico in dispersione acquosa, biossido di titanio , cariche selezionate e speciali additivi
PESO SPECIFICO	1,56 ± 0.03 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	42 ± 2 %
V.O.C.	< 30 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G6 V10 a 21°C) 24000 ± 2000 cp
TINTE	Bianco – Horizon - Tingo

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Muri nuovi**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Applicare una mano di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di VOGUE VINILICA.

- **Muri già pitturati**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare se richiesto, ed applicare se necessario, una mano a pennello di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di VOGUE VINILICA.

AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.