

LINEA SOLUTIONS

ZINCOGUM PLUS

Protettivo universale
CODICE 7D-017-90..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Protettivo universale anticorrosivo, usato direttamente sia come primer ancorante che come finitura, adatto per tutte le superfici difficili da trattare come lamiere zincate, leghe leggere, rame, acciaio, e materie plastiche. Possiede ottima copertura, adesione e dilatazione, unita ad una grande resistenza sia in ambiente civile che industriale.

Aspetto della pellicola essiccata: satinata

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

2h	24h	9-10 m²/l		
SECCO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	PRONTO ALL'USO	PRONTO ALL'USO

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di polimeri acrilici modificati, pigmenti selezionati ed anticorrosivi resistenti all'esterno.
PESO SPECIFICO	1,24 ± 0.020 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 21° C
SOLIDI IN VOLUME	42 ± 3 %
V.O.C.	<500 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(tazza DIN 4 a 21°C) 200 ± 20 s
TINTE	Bianco – Tinte di cartella

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Superfici metalliche (zincate, leghe leggere, alluminio, rame, acciaio)**
- **Materie plastiche (PVC, plexiglass)**

Asportare mediante spazzola metallica o tela smeriglio eventuali vecchie pitture non aderenti in fase di distacco, tracce di ruggine e ossidazione . Carteggiare con carta abrasiva , sgrassare con diluente. Applicare due mani di Zincogum plus.

AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole
- Applicare in ambienti ben areati
- Per evitare sfogliamenti dovuti ad incompatibilità, non sovrapplicare con altri smalti e/o pitture
- La resa è in funzione del supporto e dello spessore applicato

Revisione N° 1 di marzo 2017



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.