

LINEA CLASSIC

AIRONE OPACO

Smalto opaco ad acqua
CODICE 7D-N80-200





DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Smalto ad acqua per interni ed esterni, inodore, non ingiallente a base di polimeri acrilici e pigmenti colorati molto resistenti alla luce ed agli alcali. Di impiego universale su tutti i più comuni supporti; la quasi completa assenza di odori e solventi ne permette un facile e gradevole uso anche in ambienti poco areati.

Prodotto con certificazione IAQ Indoor Air Quality "A+" (ISO 16000-3-6-9-11; Regulation of March and April 2011 (DEVL 1101903D and DEVL 1104875A).

Aspetto della pellicola essiccata: opaco.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

 1 h	 24 h	 10 m ² /l				
SECCO AL TATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO		T.Q. MAX 5% v/v	T.Q. MAX 5% v/v	15% v/v

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, biossido di titanio e pigmenti molto resistenti
PESO SPECIFICO	1,22 ± 0.030 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	37% ± 1
V.O.C.	<130 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G4 V20 a 21°C) 3000 ± 500 cp
TINTE	Bianco – BColor

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Legno nuovo:** pulire con cura il supporto da verniciare da unto, sporco, carteggiare, spolverare e applicare una o due mani di Protexite all'acqua o di AIRONE diluito al 20% di acqua. Successivamente applicare due mani di AIRONE.
- **Legno già verniciato:** pulire con cura il supporto da verniciare da unto, sporco, pitture non aderenti. Carteggiare, stuccare eventuali screpolature e applicare due mani di AIRONE.
- **Ferro nuovo:** pulire, sgrassare e carteggiare avendo cura di asportare qualsiasi traccia di calamina o ruggine. Applicare una o due mani di Millefondi. Successivamente applicare due mani di AIRONE.
- **Ferro già verniciato:** pulire con cura, sgrassare e carteggiare. Applicare una o due mani di Millefondi dove sono presenti tracce di ruggine o parti scoperte. Applicare due mani di AIRONE.
- **Materie plastiche (PVC) ed alluminio:** sgrassare e carteggiare con cura la superficie, applicare una mano di Millefondi e successivamente due mani di AIRONE.

AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco e asciutto
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole
- La resa è in funzione del supporto

Revisione N° 0 di marzo 2019



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.