

LINEA LEGNO

## COTTAGE VERNICE SATINATA

Vernice monocomponente, finitura satinata  
CODICE 7D-012-0002

### DESCRIZIONE ED IMPIEGO

COTTAGE VERNICE BRIGNOLA è una vernice poliuretanic monocomponente di eccellente aspetto estetico, caratterizzata da finitura piena e molto resistente, che risalta la venatura naturale del legno. Di impiego universale su tutti i tipi di legno ha azione protettiva ed abbellente per tutti i manufatti lignei anche di pregio, come mobilio, infissi all'interno, porte, arredamenti d'imbarcazione, etc.

Aspetto della pellicola essiccata : satinato.

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<b>4 h</b>	<b>24 h</b>	<b>12 m<sup>2</sup>/l</b>			
SECCO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO		PRONTA ALL'USO	PRONTA ALL'USO

### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

<b>COMPOSIZIONE</b>	a base di resine alchidiche-uretaniche , e speciali cere
<b>PESO SPECIFICO</b>	0,91 ± 0.020 kg/l
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	> 21°C)
<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	48.5 ± 1 %
<b>V.O.C.</b>	< 400 g/l
<b>VISCOSITÀ MEDIA</b>	(tazza DIN 4 a 21°C) 130 s
<b>TINTE</b>	Incolore – Tingo

## CICLI DI APPLICAZIONE

### Legno nuovo

1. preparare con cura la superficie, carteggiarla, e ripulirla da polvere e sporcizia.
2. controllare che il supporto sia perfettamente asciutto
3. se richiesto, effettuare un pre-trattamento con Cottage Impregnante, così da ottenere una protezione completa
4. applicare minimo due mani di COTTAGE VERNICE

### Legno già verniciato

1. carteggiare a fondo asportando ogni traccia della vernice in fase di distacco
2. ripulire con cura e controllare che il supporto sia perfettamente asciutto
3. applicare una o due mani di COTTAGE VERNICE.

## AVVERTENZE

- Agitare bene prima e durante l'uso
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Applicare in ambienti ben areati
- Non applicare su legno bagnato
- Non applicare all'esterno in caso di probabile pioggia
- I colori della collezione sono influenzati dal tipo di legno sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva
- La resa è in funzione dell'assorbimento del legno

Revisione N° 0 di luglio 2016



**BOERO BARTOLOMEO S.p.A.** si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.