

LINEA COTTAGE

## EFFETTO CERA ALL'ACQUA

Finitura acrilica satinata non sfogliante, resistente ai raggi U.V.  
CODICE 7D-012-7041

### DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Finitura protettiva non sfogliante, indicata per il trattamento di tutti i manufatti in legno come perline, infissi, steccati, sottotetti, balconi, persiane, per qualsiasi altro oggetto esposto all'acqua ed al sole, anche in zone climatiche particolari (mare ed alta montagna), che richiedono un'elevata protezione del supporto dal degrado causato dagli agenti atmosferici e dall'azione aggressiva della luce.

Penetra in profondità nelle fibre, evidenziando la naturale venatura del legno; l'elevata elasticità di Effetto cera all'acqua, permette di seguire nel tempo i naturali movimenti del legno, evitando sfogliamenti e conferendo al manufatto una notevole idrorepellenza, un'elevata protezione dai raggi U.V. ed un aspetto morbido e setoso.

Aspetto della pellicola essiccata: satinata

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE

|                   |                    |                                |   |   |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|---|---|
| <b>30</b><br>min  | <b>8h</b>          | <b>13</b><br>m <sup>2</sup> /l |  |  |
| SECCO<br>AL TATTO | PER<br>RICOPERTURA | SU UNA<br>MANO                 | T.Q.<br>MAX 15%   |   |

### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>COMPOSIZIONE</b>            | A base di copolimeri acrilici modificati in dispersione acquosa, ossidi trasparenti e speciali additivi |
| <b>PESO SPECIFICO</b>          | 1,00 ± 0.020 kg/l   |
| <b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b> | Non infiammabile  |
| <b>SOLIDI IN VOLUME</b>        | 22 ± 2%   |
| <b>V.O.C.</b>                  | <130 g/l  |
| <b>VISCOSITÀ MEDIA</b>         | (tazza DIN 4 a 21°C) 22 ± 2 s   |
| <b>TINTE</b>                   | Incolore – tinte di cartella – Tingo  |
|                                |   |
|                                |   |
|                                |   |
|                                |   |

## CICLI DI APPLICAZIONE

### Legno nuovo

1. preparare con cura la superficie, carteggiarla, e ripulirla da polvere e sporcizia, sostanze grasse, cere, siliconi, ecc.
2. applicare due o più mani di EFFETTO CERA ALL'ACQUA BRIGNOLA o in alternativa una mano di Impregnante all'acqua seguita da due mani di EFFETTO CERA ALL'ACQUA BRIGNOLA.

Per un migliore risultato estetico si consiglia una lieve carteggiatura della prima mano ( carta abrasiva N°400 bagnata).

*(In caso di legni poco assorbenti è possibile diluire il prodotto fino al 10-15 % con acqua).*

### Legno già verniciato con impregnanti

1. pulire con cura la superficie ed eventualmente carteggiare in modo leggero.
2. applicare una o due mani di EFFETTO CERA ALL'ACQUA BRIGNOLA.

### Legno già verniciato con smalti e vernici

1. asportare completamente le vecchie pitture e smalti, mediante sverniciatura e raschiatura
2. carteggiare
3. spolverare le superfici e quindi procedere come per legno nuovo.

## AVVERTENZE

- Agitare bene prima e durante l'uso
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Non applicare su legno bagnato
- Per esterno prevedere sempre almeno una mano colorata all'interno del ciclo
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Non applicare all'esterno in caso di probabile pioggia
- La resa è in funzione dell'assorbimento del legno
- I colori della collezione sono influenzati dal tipo di legno sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva
- Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso, con acqua

Revisione N° 0 di luglio 2016



**BOERO BARTOLOMEO S.p.A.** si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.