

LINEA PROFESSIONAL

IDEA

Pittura murale al quarzo
CODICE 7D-027-00...

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Pittura murale antialga al quarzo a granulometria calibrata, idonea per la protezione di intonaci nuovi o ripristinati e per tutte la superfici murali sia esterne che interne. Di facile applicazione possiede buon potere coprente e riempitivo. Conforme secondo EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi) , EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe).

Aspetto della pellicola essiccata: opaco

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

2h	24 h	6-7 m²/l			
SECCO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DIL. MAX.20 %	DIL. MAX.15 %	

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti resistenti agli agenti atmosferici e sabbie di quarzo
PESO SPECIFICO	1,70 ± 0.03 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	56 ± 2 %
V.O.C.	< 30 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G6 V10 a 21°C) 25000 ± 3000 cp
TINTE	Bianco

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Muri nuovi**
Applicare una mano a pennello di Fissativo Acrilico Microemulsione o Isoflex trasparente. Dopo minimo 24 ore, applicare due mani di Idea.
- **Muri degradati e con vecchie pitture sfarinanti**
asportare completamente le zone in fase di distacco; spazzolare accuratamente con spazzola metallica e lavare con acqua potabile a bassa pressione; lasciare asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciare stagionare minimo 10 -15 giorni. Applicare una mano a pennello di Fissativo Acrilico Microemulsione o Isoflex trasparente. Dopo minimo 24 ore, applicare due mani di Idea.
- **Muri con vecchie pitture in buono stato:** lavare con acqua potabile a bassa pressione; lasciare asciugare bene la superficie. Applicare due mani di Idea.
Eventualmente se la superficie necessita di un leggero consolidamento, applicare una mano a pennello di Fissativo Acrilico Microemulsione (diluizione 600% con acqua).

AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane
- E' preferibile proteggere dalla pioggia battente nei primi giorni successivi all'applicazione
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Non applicare su supporti umidi
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.