

LINEA WATER BASED

PROTEXITE ALL'ACQUA

Pittura opaca di fondo
CODICE 7D-011-7000

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Pittura opaca di fondo per legno, inodore, utilizzata per cicli vernicianti base acqua; possiede un'ottima aderenza, potere riempitivo e carteggiabilità. Può essere utilizzata anche come finitura opaca per interni, assicurando una buona copertura, punto di bianco ed assenza di ingiallimento nel tempo.
Aspetto della pellicola essiccata: opaco

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

2h	12h	10m²/l			
SECCO ALTATTO	PER RICOBERTURA	UNA MANO		10% v/v	10% v/v

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di copolimeri acrilici, biossido di titanio, cariche ed extender selezionati
PESO SPECIFICO	1,40 ± 0.020 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	42 ± 1%
V.O.C.	≤ 30 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G4 V50) 1300 ± 150 cp
TINTE	Bianco

CICLI DI APPLICAZIONE

Legno nuovo: applicare una mano di PROTEXITE ALL'ACQUA; dopo 12 ore carteggiare con carta abrasiva 320 e spolverare con spugna umida. Applicare una seconda mano di PROTEXITE ALL'ACQUA. Dopo 12 ore applicare due mani a finire di smalto all'acqua AIRONE o SOFFIO ACQUA.

Legno già verniciato: carteggiare con carta abrasiva 320, spolverare con spugna umida ed applicare una mano di PROTEXITE ALL'ACQUA. Se necessario stuccare, carteggiare con carta abrasiva 320, spolverare e applicare una seconda mano di PROTEXITE ALL'ACQUA. Dopo 12 ore applicare due mani a finire di smalto all'acqua AIRONE o SOFFIO ACQUA.

AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco e asciutto
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35°C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi del sole
- Su legni esotici eseguire prove preliminari di adesione
- Non sovrapplicare con smalti alchidici a solvente
- La resa è in funzione del supporto

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.