

LINEA CLASSIC

SIDEROS minio




Antiruggine ad elevato potere anticorrosivo
CODICE 7D-050-0075

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Antiruggine di alta qualità con specifiche caratteristiche di passivazione dei metalli ferrosi. Idonea per una vera protezione dei manufatti in ferro, tubazioni e lavori di manutenzione di impianti civili ed industriali.

Aspetto della pellicola essiccata: satinato.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

3h	24h	10 m²/l			
SECCO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DILUENTE 7	DIL. 5-10 % v/v	DIL. 5-10 % v/v

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche modificate, pigmenti anticorrosivi ed extender selezionati
PESO SPECIFICO	1,43 ± 0.05 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 21°C)
SOLIDI IN VOLUME	53 ± 2 %
V.O.C.	≤ 500 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G3 V10 a 21°C) 7500 ± 1000 cp
TINTE	minio

CICLI DI APPLICAZIONE

Superfici mai verniciate

Asportare mediante spazzola metallica o tela smeriglio le scaglie di laminazione non perfettamente aderenti (calamina) ed ogni traccia di ruggine. Ripulire perfettamente la superficie, controllare che sia asciutta ed applicare due mani di SIDEROS.

Ricoprire quindi con il prodotto di finitura scelto.

Superfici già verniciate

Asportare ogni traccia di ruggine e di pittura non perfettamente aderente. Carteggiare tutta la superficie, pulirla con cura ed applicare sulle parti corrose una o due mani di SIDEROS.

Ricoprire quindi con il prodotto di finitura scelto.

AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso
- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Applicare in ambienti ben areati
- La resa è in funzione del supporto
- Si consiglia di completare il ciclo entro 48/72 ore (a seconda della temperatura) dall'applicazione di SIDEROS. Trascorso tale tempo, è necessario abrasivare leggermente il supporto prima di procedere all'applicazione dello smalto di finitura

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.