

## LINEA SOLUTIONS ACTION

Idropittura lavabile antimuffa  
CODICE 7D-070-50..

### DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Idropittura lavabile traspirante antimuffa ad ampio spettro d'azione, particolarmente indicata per la pitturazione e protezione di soffitti e pareti di bagni e cucine o di qualsiasi altro ambiente in cui la presenza di elevata umidità ambientale, può dare origine nel tempo a formazione di muffe nel film.

Conforme secondo norma UNI EN 15457 ( resistenza alla crescita di funghi).

Aspetto della pellicola essiccata: opaco

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE

					
SECCO ALTATTO	PER RICOBERTURA	SU UNA MANO	DIL. MAX.30 % v/v	DIL. MAX.30 % v/v	

### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di copolimero vinil-versatico in dispersione acquosa, biossido di titanio, extenders e speciali additivi antimuffa
PESO SPECIFICO	1,61 ± 0.05 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	42 ± 2 %
V.O.C.	< 30 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G6 V10 a 21°C) 19000 ± 2000 cp
TINTE	Bianco - Bcolor

## CICLI DI APPLICAZIONE

- **Muri nuovi**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Applicare una mano di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di ACTION.

- **Muri già pitturati**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare se richiesto, ed applicare se necessario, una mano a pennello di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di ACTION.

## AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di maggio 2016



**BOERO BARTOLOMEO S.p.A.** si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.