

LINEA PROFESSIONAL BETAFORMA

Pittura acril-silossanica
CODICE 7D-085-40..

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Rivestimento anti-alga per facciate a base di pigmenti minerali e quarzo finissimo dispersi in emulsione acrilica con modifiche silossaniche. Ha struttura microporosa di alta permeabilità al vapore acqueo e spiccata idrorepellenza alla pioggia. La combinazione di queste due caratteristiche unite al fatto che il prodotto contiene specifiche sostanze anti-alga, permette di ottenere un ciclo di pitturazione tale da proteggere perfettamente le strutture in muratura e di contrastare la formazione di muffe, alghe, muschi: conforme secondo EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi) , EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe).

Aspetto della pellicola essiccata: opaco

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

					
SECCO AL TATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DIL. MAX.30 %	DIL. MAX.20 %	

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di copolimeri acrilici modificati con silossano
PESO SPECIFICO	1,60 ± 0.05 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	52 ± 2 %
V.O.C.	< 40 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G6 V10 a 21°C) 50000 ± 10000 cp
TINTE	Bianco –Bcolor

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Muri nuovi**
Applicare una mano a pennello di Performa Plus Fondo. Dopo minimo 24 ore, applicare due mani di Betaforma.
- **Muri degradati e con vecchie pitture sfarinanti**
asportare completamente le zone in fase di distacco; spazzolare accuratamente con spazzola metallica e lavare con acqua potabile a bassa pressione; lasciare asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciare stagionare minimo 10 -15 giorni. Applicare una mano a pennello di Performa Plus Fondo. Dopo minimo 24 ore applicare due mani di Betaforma.
- **Muri con vecchie pitture in buono stato:** lavare con acqua potabile a bassa pressione; lasciare asciugare bene la superficie. Applicare due mani di Betaforma .

AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane
- E' preferibile proteggere dalla pioggia battente nei primi giorni successivi all'applicazione
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Non applicare su supporti umidi
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di maggio 2017



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo , se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.