




LINEA CLASSIC
FACILE
Idropittura traspirante
CODICE 7D-070-10

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Idropittura , traspirante per interni, per la protezione e decorazione di tutte le superfici murali. E' particolarmente indicata in quegli ambienti dove possono esistere tracce di umidità e dove si desidera alta traspirabilità delle pareti e dove le precedenti pitturazioni non offrono sufficienti garanzie di ancoraggio.

Aspetto della pellicola essiccata: opaco.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

1 h	8 h	9-10 m²/l			
SECCO ALTATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DIL.* MAX.40 % v/v	DIL.* MAX.30 % v/v	

*Le diluizioni sulle basi diverse dalla Bianca, devono essere inferiori : max.10-15% v/v.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa, biossido di titanio, cariche selezionate e speciali additivi.
PESO SPECIFICO	1,61 ± 0.03 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	48 ± 2 %
V.O.C.	< 30 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	(brookfield G6 V10 a 21°C) 20000 ± 2000 cp
TINTE	Bianco – BColor

CICLI DI APPLICAZIONE

- **Muri nuovi**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Applicare una mano di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di FACILE.

- **Muri già pitturati**

La superficie deve essere sana, asciutta, pulita ed esente da tracce di muffa.

Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare se richiesto, ed applicare se necessario, una mano a pennello di SUPERNOVITÀ o di FISSATIVO ACRILICO MICROEMULSIONE opportunamente diluiti. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di FACILE.

AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di maggio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.